

DESCRIPTION



Coke de Pétrole Calciné
utilisé pour la protection cathodique des ouvrages enterrés
(conseillé en forage vertical)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Composition	
Taux de carbone	~ 96 à 98 %
Taux d'humidité	0.1% à 0.5%
Taux de cendre	0.3% à 0.5%
Taux de soufre	~ 1%
Matière volatiles	0.3% à 0.5%

Caractéristiques techniques	
Granulométrie	1 à 4 mm
Résistivité (norme A05-252)	< 30 Ω .cm
Densité	~1000 kg/m3

CONDITIONNEMENT

1T conditionnée en 40 sacs papier de 25 kg palettisés

Images non contractuelles